

NUEVO HT-F Rolan®. High Temperature Flexible Boards.
Placas flexibles de lana de roca para alta temperatura.
Hoja de datos técnicos



Resumen descriptivo

Las placas flexibles aislantes HT-F Rolan® de lana de roca son ideales para usos industriales y de servicio en alta temperatura. Producen ahorros sustanciales de consumo de energía y cumplen con las normas nacionales e internacionales en materia de aislamiento térmico y de uso eficiente de la energía en la industria y la construcción.

Son repelentes al agua, no absorben humedad y evitan la condensación del vapor en las superficies de contacto con los sustratos. No provocan corrosión de los metales o el concreto. Conservan su forma, dimensiones y propiedades mecánicas por tiempo indefinido.

No se encogen ni se expanden por efecto de los cambios de temperatura o humedad ambiental.

Son flexibles, ligeras, resilientes y autosostenibles en los planos verticales.

Se cortan e instalan con facilidad y rapidez. No contienen HCFC ni CFC. Se ofrecen en espesores de 2 a 6 pulgadas y densidades de 3 a 6 lb/ft³. Consulta la tabla de espesores para una o dos capas. Podemos ofrecer diferentes recubrimientos, por favor contáctanos para confirmar la disponibilidad de los mismos.

Proyectos



Propiedades y características del producto

Clave del producto

		HT-F3	HT-F4	HT-F6	
Densidades - nominales	kg/m ³	48	64	96	
ASTM C 303, ASTM C 167	(lb/ft ³)	(3)	(4)	(6)	
Densidades - reales	kg/m ³	40	56	70	
ASTM C 303, ASTM C 167	(lb/ft ³)	(2.5)	(3.5)	(4.4)	
Dimensiones estándar	61 x 122 cm (24 x 48 in)				
Espesores estándar					
cm	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24
(in)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
HT-F3	•	•	•	•**	•**
HT-F4	•	•	•	•**	•**
HT-F6	•	•	•	•**	•**



- Disponible.
- ** Placas HT-F3, HT-F4 y HT-F6 se pueden fabricar en 12.70 y 15.24 cm (5" y 6") de espesor en una sola capa bajo pedido especial. Consulta a nuestro equipo comercial, para confirmar el volumen mínimo para su fabricación.

Propiedades térmicas

Temperatura de uso constante -49 °C a 650 °C (-56 °F a 1202 °F)
ASTM C 411

Encogimiento lineal (máximo) 0.47% Expuestas a 650 °C (1202 °F)
ASTM C 356

Beneficios



		Clave del producto		
		HT-F3	HT-F4	HT-F6
Resistencias térmicas (R)*	m ² ·°C/W	0.732	0.740	0.743
	ASTM C 518, ASTM C 177	4.16	4.20	4.22

! * A 24 °C de temperatura media. * Por cada 2.54 cm (1") de grosor.

Conductividades térmicas - ASTM C 518, ASTM C 177

		Clave del producto		
Temperatura media		HT-F3	HT-F4	HT-F6
25 °C (77 °F)	W/m·K	0.0347	0.0343	0.0342
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.241	0.238	0.237
50 °C (122 °F)	W/m·K	0.0383	0.0379	0.0375
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.265	0.263	0.260
100 °C (212 °F)	W/m·K	0.0477	0.0467	0.0454
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.331	0.324	0.315
150 °C (302 °F)	W/m·K	0.0603	0.0576	0.0548
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.418	0.400	0.380
200 °C (392 °F)	W/m·K	0.0762	0.0707	0.0657
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.528	0.490	0.456
250 °C (482 °F)	W/m·K	0.0952	0.0859	0.0781
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.660	0.596	0.542
300 °C (572 °F)	W/m·K	0.1175	0.1032	0.0921
	Btu·in/h·ft ² ·°F	0.815	0.716	0.639

Resistencia a la humedad

Absorción de humedad por volumen (máxima) ASTM C 1104	1%	--
Absorción de humedad por peso (máxima) ASTM C 1104	0.2%	--
Capilaridad	Nula	No absorben humedad por capilaridad.
Higroscopicidad	Nula	No absorben humedad atmosférica.
Resistencia a la difusión del vapor NMX C 210	μ = 1.3	Evitan la condensación de vapor en la superficie de contacto con el sustrato.
Barrera de vapor - opcional	--	Forro de foil de aluminio reforzado*.

! * Para el caso de usos industriales o en instalaciones a altas temperaturas, es importante considerar que la cubierta de foil de aluminio disminuye el nivel máximo de temperatura de uso. Nuestro departamento técnico te proporcionará con gusto la información necesaria.

Beneficios



Resistencia a la corrosión

Iones de cloruros libres (máximo)	60 ppm	No provocan corrosión de los metales.
Azufre libre	0	No provocan corrosión por acidez.
Alcalinidad (pH)	7.5 a 10	--
Compatibilidad con el aluminio En función de su alcalinidad	--	No provocan corrosión del aluminio.
Compatibilidad con el acero ASTM C 665 - inciso 13.8	--	No provocan corrosión del acero.
Compatibilidad con el acero inoxidable ASTM C 795, ASTM C 871	--	Análisis químico de iones Cl, F, Na y SiO3 Resultados dentro de límites de aceptabilidad.

Seguridad contra incendio

Punto de fusión (mínimo)	1100 °C (2012 °F)	--
Comportamiento ante el fuego ASTM E 136, ASTM E 84 (UL 723)	--	No son combustibles.
Pérdidas por ignición	<1%	En peso.
Generación de humo - ASTM E 84	0	No generan humo.
Propagación de flamas - ASTM E 84	0	No propagan las flamas.

Protección de la salud

Asbestos	No contiene
Hidroclorofluorocarbonos - HCFC	No contiene
Clorofluorocarbonos - CFC	No contiene
Resistencia a microorganismos	No propician la formación de hongos, moho o bacterias.

Aplicaciones

Mayor facilidad de cortes en formas especiales (flexible)

Equipos de proceso

Instalaciones de alta temperatura

Tratamientos acústicos

Fachadas

Techos

Sobre plafones

Pisos/
Entrepisos

Muros/
muros divisorios

Ideal para superficies irregulares (flexible)

Cumplimiento de certificaciones, normas y membresías



Normas de producto: ASTM C 553, NOM 018 ENER, ASTM C 1335, ASTM C 423, NMX C 125, NMX C 181, NMX C 228, NRF 034 PEMEX, CFE-D4500-04, CFE-D4500-07, ISO 9001. **Contribuimos a que tus proyectos cumplan los requerimientos de:** NOM 008 ENER, NOM 009 ENER y NOM 020 ENER.

USGBC® y el logotipo relacionado son marcas registradas propiedad de U.S. Green Building Council® y son utilizadas con autorización.

Datos de contacto

Zona Norte

Monterrey: +52 (81) 8390 0015
Tampico: +52 (833) 125 9607

Zona Sureste

Coatzacoalcos: +52 (921) 214 9833
Mérida: +52 (999) 688 55 19

Zona Bajío

San Luis Potosí
+52 (444) 824 5586 y 87

Zona Centro

Ciudad de México:
+52 (55) 1036 0640

Zona Occidente

Guadalajara:
800 036 06 40

Las especificaciones técnicas presentadas por Aislantes Minerales S.A. de C.V. en este documento, tienen el propósito de ser utilizadas como referencia general únicamente. Las propiedades aquí descritas, representan valores promedio confirmados a través de métodos de prueba validados. Aislantes Minerales S.A. de C.V. renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier error de instalación por parte de terceros e incluso por cualquier falla causada por productos o accesorios ajenos a los suministrados por Aislantes Minerales S.A. de C.V. Los datos contenidos en esta hoja técnica están sujetos a cambios de manera total o parcial sin previo aviso. Por favor consulta a nuestro equipo técnico para validar la información.

Rolan es una marca registrada de Aislantes Minerales, S.A. de C.V. | DR - Derechos Reservados conforme a la Ley. Se prohíbe la reproducción del contenido total o parcial de este documento para fines de explotación comercial y/o de lucro.



Versión digital, para consulta en dispositivos electrónicos, soluciones para cuidar nuestro planeta. Pregunta por la versión imprimible en blanco y negro.